# BRUSH FOR ELECTROPHOTOGRAPHIC COPIER

Patent Number: JP61106109
Publication date: 1986-05-24

Inventor(s): SAGAMI SHIZUO; WATANABE TOSHIO;

TAKAHASHI YOSHIKAZU; YOKOMURA TETSUO

Applicant(s): FUJI XEROX CO LTD;; TSUCHIYA KK

Requested Patent: JP61106109

Applicant Number: JP19840226846 19841030 Priority Number(s): JP19840226846 19841030

IPC Classification: A46D1/00; G03G15/02; G03G21/00

EC Classification:

Equivalents: JP1017150B, JP1532344C

#### Abstract

OBJECT: The present invention has its object for providing a brush for electrophotographic copier capable of preventing pile yarn from losing, by which the pile yarn, ground warp, and ground weft are heat-fixed by molten yarn.

CONSTITUTION: A brush for electrophotographic copier, wherein pile yarn 1 is pile-woven by ground warp 2 and ground weft 3 of foundation cloth A, molten yarn 4, whose melting point is lower than that of the ground warp 2 and of the ground weft 3, blend-weaving in at least one kind of the ground warp 2 and the ground weft 3.

# ⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

昭61-106109

@Int_Cl_4	識別記号	庁内整理番号	49公開	昭和61年(1986) 5	月24日
A 46 D 1/00		8206-3B			
G 03 G 15/02	101	7907—2H			
 21/00	301	7256-2H 審査請	求 未請求	発明の数 1 (全	≥4頁)

❷発明の名称 電子写真複写機用ブラシ

②特 願 昭59-226846

正章

**塑出** 願 昭59(1984)10月30日

⑫発	明	者	相模	静	夫	海老名市本郷2274番地 富士ゼロックス株式会社海老名事 業所内
@発	明	者	渡辺	利	夫	海老名市本郷2274番地 富士ゼロックス株式会社海老名事 業所内
⑫発	眀	者	高橋	良	和	海老名市本郷2274番地 富士ゼロックス株式会社海老名事 業所内
砂発	明	者	横村	鉄	男	一宮市萩原町花井方平前1794番地
创出	願	人	富士ゼロツクス株式会		会	東京都港区赤坂3丁目3番5号
			社			
创出	隉	人	株式会社	土 槌	屋	名古屋市中区上前津2丁目9番29号

外1名

明 細 書

弁理士 米原

## 1. 発明の名称

電子写真複写機用プラシ

#### 2 特許請求の範囲

②代 理 人

ペイル糸」を基布 A の地経糸 2 と地緯糸 3 とでペイル織りした電子写真複写機用プランに かいて、前配地経糸 2 と地緯糸 3 との少なくともどちらか一方に、地経糸2・地線糸 3 よりも腋点の低い溶験糸 4 を混織したことを特徴とする電子写真複写機用ブラン。

## 3発明の詳細な説明

重楽上の利用分野

本発明は、包子写真複写機の感光体面上に残留しているトナーを除去したり、感光体面を帮電又は除電したり、感光体面上のトナーを用紙に転写したり、感光体面より用紙を剝離したり、トナーの汚れを防止するためなどに用いられるブラシに関するものである。

従来の技術

パイル糸を苗布にど綴り、尸轍りなどのパイ

ル織りしたブラシが知られている。

# 発明が解決しようとする問題点

パイル系を基布の地糸にて固定しているだけであるから、ブラシの回転、又は感光体等他の物との接触によりパイル糸の毛抜けが発生し易く、種々の不具合を発生することがあつた。

例えば、感光体面上に残留しているトナーを 設去するために、前述のブラシを感光体面に接 触させた場合においてパイル糸が毛抜けすると、 その毛抜けしたパイル糸が感光体面上に付着して で面質障害等が起こると共に、毛抜けしたパイル糸があために、回収されるために、回収されるために、回収 したトナー再利用する場合には、パイル糸が現 像器内に混入してトリミング不良やトナー結り を起こして面質障害となるなどの不具合を発生する。

なお、パイル糸の毛抜けを防止するためにパイル織り裏面に樹脂等をコーティングしたブランが存在するが、これによつてもパイル糸の毛抜けを確実に防止できない。

特開昭61-106109(2)

地経米と地線米の少なくともどちらか一方に、 地経糸・地線糸よりも敵点の低い容融糸を混織 し、この溶融糸によつてパイル糸と地経糸と地

問題点を解決するための手段及び作用

### 寒 施 例

第7 密は通常のブラシの一般的な製造工程を 模式的に示した説明図であり、ワーピング工程 メ→ウィーピング工程 B→ポリッシング工程 C →ソーピング工程 D→パックコーティング工程 B→ベルトローリング工程 F→起毛工程 G→シャーリング工程 B→検査工程 I を経てロール状のブラシが製造される。

次に前述の各工程を詳細に説明する。

#### 〔ワーピング工程〕

単糸デニールが 1.5d ~ 20 d のフィラメントを 10~ 200 本たはねたファイバーをコーン に巻いたものを、ビームと呼ばれる円筒に並列に数十~数百組巻き直す工程。

# 〔起毛工程〕

前記工程で巻きつけられたペイル織り物のブ ランを常、蒸気などにより立たせる工程。

#### 〔シャーリング工程〕

プラシのファイパー及さ (毛足)を膨えるためにファイパーをカッタで切断する工程である。

第1図は製造途中のブラシの要部拡大斜視図、第2図は第1図の1-1線断面図であり、パイル糸」は基布 A の地庭糸 2 と地緯糸 3 と U 緻されてパイル織りされている。 なお、 V 織りとしても良い。

即記地経糸2と地緯糸3は通常用いられるポリプロピレン糸、ポリエステル糸、スフ糸等を用い、地経糸2、地緯糸3よりも融点の低い、例えば東レ株式会社製のエルダーなどのナイロン糸のような格敞糸4が複数捻合せてある。

なか、第3図に示すように容融糸4を撚合せ なくとも艮い。

この様な製造途中のブラシは前述のウィー ビング工程により製造される。

#### [ ウィーピング工程]

前記工程で巻き直されたもの(ビーム)と、 絶縁性機維(レーヨン、ポリエステルなど)より成る基布と、パイル糸となる絶縁性機維(アクリル、レーヨン、テフロン等)とを用いてパイル織りし、幅20~50mmほどのベルト状の布で、基布に対してファイバーが直立したものとする工程。

#### [ポリッシング工程]

解撰後のパイルは摂れているので、これを真直に矯正する工程

〔ソーピング工程〕

ファイバーを脱脂処理する工程

[ パックコーテング工程]

基布からファイバーが抜けないように基布の 裏側に接着剤を塗りファイバーを固定する工程。 [ベルトローリング工程]

前配工程までで作成されたベルト状のパイル 織り物を無管あるいは導電性のパイプ等の芯材 に巻きつける工程。

そして、バックコーティング工程において適度な熱を加えることにより溶融糸 4 を溶融し、第 4 図に示すようにパイル糸 1 、地軽糸 2 、地緯糸 3 に無定着する。

これにより、パイル系」は基布Aに強固に保持されてパイル系」の毛抜けを防止できる。

前述の様にして製造したブラシと溶融糸を用いないで製造したブラシとを感光体面に残留したトナーを除去するクリーニングブラシとして同一条件で用い、パイル糸の毛抜けを測定したところ第5図、第6図に示すよりな結果を待た。

第 5 図が本発明に係るブラシ、第 6 図が従来のブラシであり、この結果より本発明に係るブラシによれば初期的に若干の毛抜けがあるが、その後は殆んど毛抜けが発生しない。

したがつて、回収トナーに毛抜けしたパイル 糸が混入しないから、回収トナーを再使用して もトリミング不良や現像器内でトナー結りが発 生することがなく、画質障害などが起らない。

なか、密融糸4は地経糸2叉は地路糸3のど

# 特開昭61-106109(3)

ちらか一方にのみ設けても良い。

発明の効果


格融系4によつてパイル糸」と地経糸2と地 は糸3とを熱定着できるから、パイル糸」を基 布 A に強固に保持できてパイル糸」の毛抜けを 防止できる。


## 4. 図面の簡単な説明


図面は本発明の実施例を示し、第 1 図は製造途中のブラシの要部拡大斜視図、第 2 図は第 1 図の I - I 級断面図、第 3 図は異なる実施例の製造途中のブラシの要部拡大斜視図、第 5 図、第 6 図は本発明に係るブラシと従来のブラシをクリーニングブラシとして用いた時の毛抜けを示す表図、第 7 図はブラシの一般的製造工程の模式的説明図である。


| はパイル系、2は地経糸、3は地緯糸、4は容融糸、1は茎布。

















第 7 図

